

水漆日 7 合 1 内墙水漆

产品简介：

■ **概况** 清新环保的生活环境是每个健康家庭的向往，晨阳水漆始终恪守环保信仰，致力于提供优质环保的涂装产品。每月 17 号，是晨阳水漆日，用以引起用户对环保的认知以及对爱护环境的追求。

水漆日 7 合 1 内墙水漆是专为水漆日所研发的一款尊贵形象产品，该产品精选高品质环保原料，采用净味技术和银离子抗菌技术，添加“天然活性竹炭因子”持续净化甲醛等有害物质，还具备易洁耐擦洗、覆盖细微裂纹、高效防霉等七大功能。

水漆日 7 合 1 内墙水漆不仅有效呵护家人健康及提供高品质居住环境的装饰保护，更能为保护我们大自然的碧水蓝天共献一份力。

该款产品已参与公益环保计划，晨阳水漆承诺每成交一桶将为公益环保组织捐赠 1.7 元。产品适用于住宅、酒店、医院、商铺等墙面装饰。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色

产品特点：

- 天然竹炭因子持续净化甲醛
- 银离子抗菌技术
- 净味技术
- 易洁耐擦洗
- 有效覆盖细微裂纹
- 防水透气
- 高效防霉

使用说明：

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘

天气施工紧闭窗户。

■ 重涂时间 | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ 工具清理 | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ 理论耗漆量 | 12-15 m²/L/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ 建议 | 建议腻子施工后涂刷一道晨阳内墙抗碱底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证涂膜美观，建议喷涂两遍水漆日 7 合 1 内墙水漆。

安全事项：

■ 危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■ 预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■ 事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■ 安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■ 废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■ 环保事项：有害物质含量符合国家标准 GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽 (60°) ≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的保护与装饰
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤50g/L